

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	<b>ULTRA NO MÁS MANCHAS</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Pintura 100% Acrílica con acabado semimate, que ofrece excelente resistencia a las manchas y una extraordinaria facilidad de limpieza.	
<b>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</b>	<p>Recubrimiento base agua ideal para muros con probabilidad de ensuciarse fácilmente como habitaciones de niños, cocinas, salas de espera, etc.</p> <p><b>Ultra No Más Manchas</b> tiene la capacidad de impedir que las manchas comunes penetren en la película, haciendo que la limpieza con agua y jabón sea fácil y rápida, manteniendo las superficies en buenas condiciones por más tiempo.</p> <p>Producto de fácil aplicación, excelente adherencia y alta resistencia a la lavabilidad. Dentro del sistema tintométrico con más de 6000 colores</p> <p style="text-align: center;"><b>Libre de Metales Pesados, incluyendo Plomo y Mercurio.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>*Después de 7 días de haber sido aplicada permite limpiar fácilmente manchas de Jugo, bebidas carbonatadas, gis, crayón, salsa de tomate, etc. Para mayor facilidad de limpieza las manchas no deberán permanecer más de 2 hrs en la pared.</i></p>	
<b>ESPECIFICACIONES VM-0200</b>	Acabado ..... Brillo ..... Densidad ..... Viscosidad Stormer a 25°C..... % Sólidos en Peso ..... % Sólidos en Vol. .... pH ..... Dilución*..... Rendimiento Teórico**..... Secado al Tacto***..... Secado para Repintado***..... Curado total***..... Lavabilidad..... Durabilidad estimada****.....	Semimate 6.5+/-2 UB @ 60° 1.3-1.35Kg/L 110 ± 5 UK 50-56% 34-38% 8.5 ± 0.5 10% (agua limpia) 6 - 8 m <sup>2</sup> /L 30 minutos 2 horas 7 días > 30, 000 ciclos 25 años
<b>COMPOSICIÓN</b>	Resina Acrílica, Pigmentos, Cargas Minerales, Aditivos y Agua.	
<b>APLICACIÓN</b>	Brocha, Rodillo, Pistola de Aspersión. Se recomienda Brocha Profesional <b>YB-2507</b> , Brocha Premium <b>YB-23XX</b> o Rodillos <b>YB-31XX</b>	
<b>SELLADORES</b>	Sellalack 5 a 1 (VS-1050), Sellalack 10 a 1 (VS-1100), Sellador Contra Alkali (VS-2050), Sellador Pigmentado (VS-7200)	



**PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:**

- Eliminar cualquier irregularidad en la superficie, restos de material y pintura en mal estado grasa, polvo, óxido, moho, etc., que impidan la correcta adherencia de la pintura. Si la superficie a pintar se encuentra en buen estado, utilice **Sellalack 5 a 1 (VS-1050)** ó **Sellalack 10 a 1 (VS-1100)**, dependiendo de la porosidad de la superficie.
- En el caso ser necesaria la reparación de muros de concreto mezclar perfectamente en seco 10 partes de arena, 5 partes de cal y 1 parte de cemento, y adicionar lentamente agua hasta obtener una masilla o pasta con consistencia adecuada para cubrir las imperfecciones a resanar, la arena a usar será tamizada si el aplanado es fino, dar el acabado dejando la misma apariencia que el resto del muro.
- Cuando el aplanado o acabado de construcción sea yeso, deberá prepararse una masilla de yeso con agua hasta obtener la consistencia adecuada para aplicar con cuchará o llana, dar el acabado dejando la misma apariencia que el resto del muro.
- Tanto para muros de concreto como yeso, recomendamos el uso de **IT-1111 RESANA SANA**, para efectuar reparaciones, menores (grietas u orificios pequeños).
- En ambos casos es fundamental dejar secar los resanes al menos durante 48 horas y sellar perfectamente antes de aplicar el acabado.
- En caso de **Alcalinidad** (salitre) cepille la superficie con una solución de 4 partes de agua y 1 de ácido muriático, lave con agua, y repita el procedimiento hasta que no haya efervescencia en el muro. Enjuague con agua limpia. Deje secar mínimo de un día para otro. Posteriormente aplique **Sellador Contra Alkali (VS-2050)**, diluyendo 3 partes de agua por 1 de sellador, antes de aplicar **VM-OXXX ULTRA NO MÁS MANCHAS**.
- Cuando el muro presente exceso de humedad: Identificar la fuente de humedad y elimínala, deje secar perfectamente la superficie, siga las mismas recomendaciones para tratamiento de alcalinidad, **Sellador Contra Alkali (VS-2050)**. Aplique el acabado. No aplicar si existe humedad.
- En lugares cerrados, húmedos y con poca ventilación, que presenten manchas oscuras, las cuales pueden manifestar la presencia de hongos o moho, preparar una solución de cloro comercial con 3 partes de agua y 1 de cloro, y cepillar hasta erradicar estas manchas, enjuague y deje secar. Aplicar sellador o pintura directa según sea el caso. Hacer el mismo procedimiento cuando estas manchas sean en el exterior en lugares húmedos y cálidos, donde se presume el crecimiento sea de pequeñas algas.
- Elimine cualquier rastro de aceite, mugre o grasa, usando detergente, enjuague perfectamente bien, si persiste la grasa, limpie con thinner (D-0001).
  - **Nota:** Para Superficies Nuevas de: mampostería, concreto, cemento y materiales similares, estas deberán tener por lo menos 28 días de haber sido coladas, previa aplicación de un recubrimiento.

**APLICACIÓN:**

- No aplicar si existe evidencia de humedad.
- No aplicar en exteriores con pronóstico de lluvia.
- Aplique sellador, es importante que los resanes estén perfectamente curados y sellados para aplicar el acabado.
- No se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiental sea inferior a 10°C.
- Agite perfectamente antes de usar y durante la aplicación.
- Para aplicar con brocha o rodillo, diluir con 10% de agua en volumen como máximo.
- En el caso de aplicación por aspersión, diluir con 25% de agua en volumen como máximo para ajustar el abanico y flujo adecuado.
  - Es importante aclarar que la dilución se hará si y solo si se considera necesario para facilitar la aplicación y nivelación de la película según las condiciones del medio ambiente, "**No rebasar los niveles de dilución, no es mejor ni más eficiente**".
- Aplique **2 capas uniformes** de **VM-OXXX ULTRA NO MÁS MANCHAS**.
- Permita secar entre la primera y segunda aplicación, 1 hora como mínimo.

**LIMITANTES DE USO**

- El uso de este producto en pisos, escaleras, áreas de tránsito, inmersión intermitente o continua, ambientes químicos, corrosivos, altas temperaturas, esta contraindicado. Quedando a criterio del usuario y asumiendo toda responsabilidad al realizar cualquier aplicación diferente a las que se recomiendan en esta ficha técnica.

**PRECAUCIONES:**

- Almacenar en envases cerrados, bajo techo y en un lugar fresco y seco. Después de su uso, mantenga el envase bien cerrado para evitar formación de natas (normales en contacto con el aire).
  - Mantener el producto en el envase fuera del alcance de los niños.
  - Usar preferentemente antes de 3 años posteriores a la fecha de fabricación.
  - En la formulación de este producto, se utilizan aditivos para evitar el crecimiento de bacterias y hongos, por lo tanto evite el contacto con piel y ojos.
  - En caso de ingestión NO provoque el vómito y consulte al médico lo antes posible.
  - Si guarda un remanente de producto, vierta un poco de agua (2 a 3%) y que ésta no se mezcle y permanezca en la superficie.
  - No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.
- "Si durante la aplicación del producto, el usuario aprecia algún problema evidente en el producto, ésta deberá suspenderse antes de haberse aplicado diez metros cuadrados (10m2), e informar inmediatamente al Técnico de Pintu Sayer, quien dará seguimiento adecuado a esta situación, de lo contrario, esta no será tomada en cuenta".**

Todas las indicaciones de nuestros boletines están basados en nuestra experiencia, conocimiento, y son emitidas de buena fe, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones. Debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá evaluar el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

